

NOBB HOVEDGRUPPE: 0505 Innvendig panel

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Ubehandlet og behandlet panel er høvlet av ask, bjørk, eik furu og osp for innendørs bruk.

Panel leveres både som ubehandlet og behandlet. Ved overflatebehandling benyttes vannbasert maling, hvitlasering, beis eller lakk.

Fargenyanser innen samme fargekode kan forekomme da yteved, kjerneved og kvister kan ha forskjellig pigment.

Varmebehandlet heltrepanel Osp

Råstoffet blir tørket med en temperatur på over 190 grader C ned til nesten 1% fuktighet, for å bli fuktet opp igjen til ca 8%. Varmebehandlingen gjør treverket slitesterkt og godt egnet for bl.a. bruk i badstu.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Før montering

Treverk er levende materiale og det er viktig med akklimatisering i minst 5-7 døgn før montering. Akklimatiseringen må skje i inneklima. Treverket må være liggende plant for å unngå at bordene kuver og vrir seg.

Inneklima

Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I fyringssesongen kan det iblant bli for tørt. Ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Lakkert/malt listverk fra K. Kværner Industri AS inneholder ikke avgasser i herdet tilstand og er et løsemiddelfritt produkt.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Regelmessig støvtørking med tørr klut. Ubehandlet, lutet, lakkert og malt listverk kan rengjøres med en godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fin stålull eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).

Lakkert treverk kan behandles med møbelpolish for å oppnå ny glans.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Før etterbehandling eller overflatebehandling anbefales først mattsliping med finkornet sandpapir, deretter rengjøring av flate før påføring av vannbasert produkt.

For maskering ved overflatebehandling av listene må kun maskeringstape beregnet for innendørs bruk benyttes. Maskeringstapen må fjernes så snart malingen har tørket og aldri sitte lenger enn det som er angitt i bruksanvisningen på maskeringstapen.

Fargehandlere, byggevareforretninger og produsenten vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

**NOBB HOVEDGRUPPE:
0505 Innvendig panel**

Fuktbestandighet

Alle trebaserte produkter er ømfintlig overfor fukt.

Miljøpåvirkning ved fukt

Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid/brukstid.

Antatt levetid/brukstid > 40 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Produktet består av fornybare ressurser.

4. HMS-REFERANSER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:

Interkontrollforskriften og Byggherreforskriften

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Avfallstype: Ubehandlet/behandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1141/1142 | 0400 | 0600 | _ _ _

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Emballasje skal leveres til godkjent avfallsmottak. Papp og metallemballasje går i all hovedsak til materialgjenvinning, men avkapp- og plastemballasje går til forbrenning og energiutnyttelse.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	K. Kværner Industri AS
Organisasjonsnr.	NO 920031617 MVA
Adresse	Trondheimsvegen 79, Postboks 224
Postnr. og poststed	2040 Kløfta
Telefon	63 93 48 50
E-post	post@kkvaerner.no
Internettadresse	www.kkvaerner.no